

## LES "PLUS" PRODUIT

- Prise ultra-rapide
- Utilisable sous l'eau
- Résiste à de très fortes pressions



### PROPRIETES

Mortier hydraulique à prise ultra-rapide destiné à stopper instantanément et durablement les infiltrations d'eau.

224 LANKOPLUG durcit en quelques secondes et augmente légèrement de volume pendant la prise.

### DOMAINES D'APPLICATION

- Colmatage de voies d'eau en jonction sol/mur, mur/mur, mur/radier (caves, parkings souterrains, fosses d'ascenseurs, fosses de garages, regards, silos, ouvrages enterrés)
- Scellement d'injecteurs, de drains

### MODE D'EMPLOI

#### Préparation des supports

- Piquer les endroits à obturer pour obtenir des ouvertures à bords francs.
- Eliminer les impuretés et les parties friables.
- Pour les traitements préventifs ou scellements, mouiller préalablement et abondamment le support avec de l'eau potable.

#### Préparation du produit

- Gâcher de faibles quantités de 224 LANKOPLUG avec de l'eau potable. La masse obtenue doit avoir une consistance "mastic".

#### Application du produit

- La masse est mise en place manuellement et pressée pendant quelques secondes jusqu'à durcissement.
- Ne pas malaxer pendant l'utilisation. Les venues d'eau importantes sont obturées en opérant progressivement.
- Le rebouchage doit être refroidi et maintenu humide pendant 15 minutes environ.

#### Applications spécifiques

- Etanchement de jonction entre parois verticales et sol : à l'endroit de la fuite, réaliser une saignée régulière d'au moins 2 cm de largeur et de profondeur.
- Infiltrations sous fortes pressions : préparer le trou le plus régulier possible. Commencer les rebouchages par les zones soumises aux plus faibles pressions en terminant par les zones de fortes pressions.
- Après avoir procédé par épaulement, préparer une "poire" de mortier dans la main, et presser fortement.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation entre + 5°C et + 35°C.
- Après application, maintenir humide la surface du produit pendant 15 minutes.
- Port de gants obligatoire.
- Consulter la fiche de données de sécurité.



### CONSOMMATION

1,7 kg de poudre pour un volume de 1 litre mis en place.

### CONDITIONNEMENT

- Seau de 5 kg.
- Seau de 25 kg.

### CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes températures.

### GARANTIE

■ RC Fabricant.

### ASSISTANCE TECHNIQUE

La Société PAREXLANKO S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

#### Renseignements Techniques

**0 826 08 68 78**  
0,150 € TTC / min

**Fax : 0 826 08 68 79**

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. Les caractéristiques obtenues in situ peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre. En cas d'application non explicitement prévue dans le présent document, il appartient à notre clientèle de se renseigner ou de procéder à des essais préalables représentatifs. Les informations figurant sur cette fiche ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part quant à l'utilisation du produit. Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.

Documentation technique 2007

**PAREXLANKO S.A.** / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance  
92446 Issy les Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

**PAREXLANKO**  
www.parexlanko.com

Téléchargez la fiche technique et consultez la fiche de données de sécurité sur notre nouveau site :  
**www.parexlanko.com**